

PRODUKTDATENBLATT

Avery Dennison® Interior Clear Safety Films

Ausgestellt am: 07/2021

Einführung

Avery Dennison SF Clear i Fensterfolien sind besonders klar, reflektieren kaum und bieten einen guten UV-Schutz. Wir bieten Foliendicken von 4 bis 12 mil an, die das Fenster jeweils optimal gegen verschiedene Schäden und Risiken schützen. Es ist eine EC (Economy) Version des 4 mil Safety Films mit einer guten Transparenz erhältlich.

Verarbeitung

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Technical Bulletin "Avery Dennison® Interior Safety Films Installation Guide".

Empfehlungen

Folien bieten grundsätzlich einen gewissen Splitterschutz. Diese speziell entwickelte, moderne Sicherheitsfolie jedoch schützt bestmöglich gegen Stöße und Detonationen. Besonders interessant ist dies für:

- » Krankenhäuser, Banken, Einkaufszentren
- » Behörden
- » Wohnblöcke

Eigenschaften

- » Verbesserter Splitterschutz bei Stößen, Detonationen, Einbruchsversuchen oder Naturkatastrophen
- » Geeignete Substrate: Glas, Spiegel sowie Kunststoff- und Acryloberflächen
- » Besonders klare Optik mit keinerlei Sichteinschränkungen



Obermaterial

SF Clear 4 mil i EC, SF Clear 4 mil i, SF Clear 7 mil i, SF Clear 8 mil i, SF Clear 12 mil i



Klebstoff

Modernes PS-Klebstoffsystem



Trägermaterial

PET



Haltbarkeit

12 Jahre



Lagerfähigkeit

Bei Aufbewahrung in der Originalverpackung ab Ankunft beim Kunden: 2 Jahre. Empfohlene Lagerbedingungen: 20 °C (± 2 °C) mit 50 % r. F. (± 5 %).

Physikalische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften:

	SF Clear 4 mil i EC	SF Clear 4 mil i	SF Clear 7 mil i	SF Clear 8 mil i	SF Clear 12 mil i
Dicke	4 mil	4 mil	7 mil	8 mil	12 mil
Zugfestigkeit beim Reißen	28,500 PSI	28,500 PSI	26,000 PSI	28,500 PSI	28,500 PSI
Bruchkraft	112 lb/inch	112 lb/inch	180 lb/inch	224 lb/inch	336 lb/inch
Reißdehnung	125%	125%	140%	125%	125%
Abziehfestigkeit	7 lb/inch	7 lb/inch	7 lb/inch	7 lb/inch	7 lb/inch

Optische und licht- bzw. wärmeenergetische Eigenschaften:

	SF Clear 4 mil i EC	SF Clear 4 mil i	SF Clear 7 mil i	SF Clear 8 mil i	SF Clear 12 mil i
Lichtdurchlässigkeit in %	89	89	88	88	87
Lichtreflexion (innen) in %	10	10	11	11	11
Lichtreflexion (außen) in %	10	10	11	11	11
UV-Schutz in %	97	97	99	99	99
Reflektierte Sonnenenergie insgesamt in %	9	9	9	9	10
Durchlässigkeit Sonnenenergie insgesamt in %	81	81	80	80	78
Absorbierte Sonnenenergie insgesamt in %	10	10	11	11	12
Abschattungskoeffizient	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94
Schutz vor Sonnenenergie insgesamt in %	16	16	17	17	18
Koeffizient Sonnenerwärmung	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82
Emissionsgrad (zimmerseitig)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
U-Wert Winter	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
K-Wert Winter	1	1	2	2	3

Zertifizierungen:

		SF Clear 4 mil i EC	SF Clear 4 mil i	SF Clear 7 mil i	SF Clear 8 mil i	SF Clear 12 mil i
Klassifizierung des Brandverhaltens	DIN EN 13501-1	-	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Auswirkung auf der folierten Glasseite	EN 12600	-	2B2	2B2	1B1	
Schlagfestigkeit	BS6206	-	class B			
Einbruchshemmung	DIN EN 356	-				P2A
Explosionshemmung	GSA Level C	-			3B	

Wichtig

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen.

Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

© 2021 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Marken von Avery Dennison, deren Veröffentlichung, Inhalt, Produktnamen und Artikelnummer von Avery Dennison sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise verwendet, kopiert oder reproduziert werden für andere Zwecke als das Marketing von Avery Dennison.